



Область применения:

Для защиты от коррозии скрытых и труднодоступных внутренних поверхностей металлоизделий и прежде всего скрытых поверхностей автомобильной техники.

Рекомендовано для обработки скрытых полостей автомобиля.

Отличительные особенности:

Обладает высокими антикоррозионными свойствами.

Состав:

Многокомпонентная система, состоящая из растворителя — уайт-спирита, наполнителей, загустителей, ингибиторов коррозии, обеспечивающих защитные свойства на поверхности металла.

Цвет:

Светло-коричневый, коричневый оттенок не нормируется.

[Техническая консультация](#)

Свойства лакокрасочного материала:

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	40
Стекание мастики с вертикальной поверхности после нанесения мм, не менее	1
Время высыхания плёнки до постоянной массы:	



— при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	24
Гарантийный срок хранения, месяцев, не менее	12

Растворитель:

Уайт-спирит.

Нанесение:

Пневматическое, безвоздушное или комбинированное распыление.

[Техническая консультация](#)

Свойства покрытия:

Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5н раствора хлористого натрия при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$,ч,не менее	48
Стойкость покрытия к воздействию солевого тумана, ч не менее	1000
Термостойкость плёнки при температуре $(70\pm 2)^{\circ}\text{C}$,ч,не менее	3

Рекомендации по применению:

Перед применением мастику следует тщательно размешать до полной однородности (после длительного хранения).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антикоррозийная мастика БИЦИНК МЛ

Наносят методом распыления на предварительно очищенную от органических и неорганических загрязнений, рыхлой ржавчины, сухую поверхность. Допускается нанесение мастики на труднодоступные, не укрытые участки кистью или шпателем.

Расход:

При нанесении одного слоя толщиной 50-70 мкм 1 л мастики на 6-7 м²

Упаковка:

200 л (бочки), 50 л (бочки), 1 л (евробаллоны).

По вопросам приобретения **антикоррозийной мастики БИЦИНК МЛ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов