



Область применения:

Для обработки днищ всех видов автотранспорта.

Рекомендовано для обработки скрытых полостей автомобиля.

Отличительные особенности:

Обладает высокими антикоррозионными свойствами.

Состав:

Многокомпонентная система на основе битума, синтетических смол и целевых добавок в растворе уайт-спирита.

Цвет:

Черный, оттенок не нормируется.

[Техническая консультация](#)

Свойства лакокрасочного материала:

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	34
Стекание мастики с вертикальной поверхности после нанесения мм, не менее	3
Время высыхания плёнки до постоянной массы:	
— при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	24
Гарантийный срок хранения, месяцев, не менее	12

Растворитель:

Уайт-спирит.



Нанесение:

Пневматическое, безвоздушное или комбинированное распыление.

Техническая консультация

Свойства покрытия:

Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5н раствора хлористого натрия при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	48
Эластичность пленки при изгибе, мм не более	
— при температуре плюс $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	1
— при температуре минус $(40\pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	15
Термостойкость плёнки при температуре $(75\pm 5)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	3
Стойкость пленки к воздействию солевого тумана, ч,	1000

Рекомендации по применению:

Перед применением мастику следует тщательно размешать до полной однородности.

Допускается нанесение мастики на труднодоступные участки кистью или шпателем.

Расход:

При нанесении одного слоя толщиной 60-90 мкм 1 л мастики на 5-8 м²



Антикоррозийная мастика ГРИФ

Упаковка:

200 л (бочки), 50 л (бочки), 1 л (евробаллоны).

По вопросам приобретения **антикоррозийной мастики ГРИФ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов