



Антикоррозионные составы ANTICORIT MKR 7, ANTICORIT WOK 50, ANTICORIT 5 F и ANTICORIT BW 366

ANTICORIT MKR 7

ANTICORIT MKR 7 — это концентрат, образующий с водой стабильную антикоррозионную эмульсию.

ANTICORIT MKR 7 образует тонкую, масляную, не липкую и не смолистую, пленку на свежеобработанных, а также на фосфатированных поверхностях.

ANTICORIT MKR 7 специально для обработки автомобильных топливных насосов, трубопроводов и соединительных элементов топливной аппаратуры.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		7,0	DIN 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,935	DIN 51 757
рН в воде 20°d, раствор 10%		8,9	DIN 51 369
Защита при закрытом хранении	мес	4-8	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антикоррозионные составы ANTICORIT MKR 7, ANTICORIT WOK 50, ANTICORIT 5 F и ANTICORIT BW 366

ANTICORIT WOK 50

ANTICORIT WOK 50 представляет собой антикоррозионный концентрат, образующий с водой стабильную эмульсию в любом соотношении. Продукт хорошо диспергируется даже в холодной воде.

ANTICORIT WOK 50 образует на металлических поверхностях лёгкую, не липкую на ощупь, несмолистую плёнку, которая обладает высокой степенью защиты от коррозии при испытаниях во влажной и солевой камерах. Плёнка хорошо смывается обычными водными промышленными очистителями и растворителями.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		7,0	DIN 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,940	DIN 51 757
рН в воде 20°d, раствор 10%		8,0	DIN 51 369
Защита при закрытом хранении	мес	4-12	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антикоррозионные составы ANTICORIT MKR 7, ANTICORIT WOK 50, ANTICORIT 5 F и ANTICORIT BW 366

ANTICORIT 5 F

ANTICORIT 5 F – это антикоррозионный состав на основе минерального масла, содержащий тщательно подобранные ингибиторы коррозии.

Благодаря эффективному пакету присадок, ANTICORIT 5 F обладает водовытесняющими свойствами и хорошо предохраняет от коррозии.

ANTICORIT 5 F может использоваться для защиты от коррозии деталей как из черных, так и цветных металлов.

ANTICORIT 5 F обеспечивает открытое промежуточное хранение под навесом в течение 3-6 м-цев, и хранение в помещении в течение 6-12 месяцев.

ANTICORIT 5 F удаляется нейтральными очистителями, или щелочными очистителями на водной основе, семейства RENOCLEAN

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антикоррозионные составы ANTICORIT MKR 7, ANTICORIT WOK 50, ANTICORIT 5 F и ANTICORIT BW 366

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		4,0	DIN 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,905	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	185	DIN 2592
Защита при закрытом хранении	мес	6-12	

ANTICORIT BW 366

ANTICORIT BW 366 – это восковой антикоррозионный состав, содержащий растворитель уайт-спирит категории опасности А III, после высыхания образующий сухую на ощупь защитную пленку.

ANTICORIT BW 366 обладает тиксотропными свойствами, что предотвращает стекание защитного покрытия с вертикальных поверхностей, причем пленка остается достаточно эластичной, чтобы предотвратить растрескивание под влиянием колебаний температуры.

ANTICORIT BW 366 может наноситься как по металлическим, так и по окрашенным поверхностям.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антикоррозионные составы ANTICORIT MKR 7, ANTICORIT WOK 50, ANTICORIT 5 F и ANTICORIT BW 366

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,875	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	40	DIN 2592
Защита при закрытом хранении	мес	12-36	

По вопросам приобретения **антикоррозионных составов ANTICORIT MKR 7, ANTICORITWOK 50, ANTICORIT 5 F и ANTICORIT BW 366** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов