



ANTICORIT SKR 42

ANTICORIT SKR 42 – это водосмешиваемый антикоррозионный концентрат, не содержащий минерального масла, используемый при изготовлении жидкости для гидростатических испытаний.

ANTICORIT SKR 42 образует прозрачную эмульсию с отличными антикоррозионными свойствами и отсутствием пенообразования. Содержащиеся в продукте летучие ингибиторы коррозии позволяют защищать закрытые системы, которые не могут быть полностью высушены, с целью предотвращения коррозии.

Техническая консультация

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		1,0	DIN 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,792	DIN 51 757
рН в воде 20°d, раствор 10%		10,1	DIN 51 369
Защита при закрытом хранении	мес	<1	



ANTICORIT MKR

ANTICORIT MKR представляет собой антикоррозионный концентрат, хорошо эмульгируемый с водой и образующий высокостабильную эмульсию.

ANTICORIT MKR образует тонкую, маслянистую, не липкую, несмолянистую плёнку на чистых и фосфатированных металлических поверхностях, которая обладает великолепной защитой от коррозии.

ANTICORIT MKR является превосходным ингибитором коррозии для радиаторов гидравлических водных систем.

Техническая консультация

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		4	DIN 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,930	DIN 51 757
pH в воде 20°d, раствор 10%		9,1	DIN 51 369
Защита при закрытом хранении	мес	4-8	



ANTICORIT MKR 4 M

ANTICORIT MKR 4 M — это водосмешиваемый, легко эмульгируемый концентрат. Продукт защищает от коррозии, проявляет хорошую стабильность эмульсии при высоких уровнях загрязнения электролитом и просто при высоких уровнях загрязненности.

ANTICORIT MKR 4 M проявляет стойкость к микробиологическому воздействию и образует тонкую, масляную, высокоэффективную, не липкую и не смолистую пленку даже на полностью сухих деталях.

ANTICORIT MKR 4 M используется также как охлаждающий смазочный продукт или как эмульсия для сварки труб, когда требуется повышенная защита от коррозии.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		4,5	DIN 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,931	DIN 51 757
рН в воде 20°d, раствор 10%		9,1	DIN 51 369
Защита при закрытом хранении	мес	4-8	



Антикоррозионные составы ANTICORIT SKR 42, ANTICORIT MKR и ANTICORIT MKR 4 M

По вопросам приобретения **антикоррозионных составов ANTICORIT SKR 42, ANTICORIT MKR и ANTICORIT MKR 4 M** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов