



Антиржавейная присадка В-15/41 улучшенная внешне представляет собой прозрачную малоподвижную массу, цвет которой может быть различаться от светло-желтого и до коричневого.

Основу веществу составляет кислый эфир этиленгликоля, а также эфир алкенилантарной кислоты.

Использоваться антиржавейная присадка В-15/41 улучшенная может для устранения процесса ржавления металлических поверхностей, которые работают при постоянном контакте с водой или в условиях повышенной влажности.

Для того, чтобы вещество начало выполнять свои главные свойства, улучшенную антиржавейную присадку В-15/41 необходимо добавить в состав турбинных или промышленных масел.

Работа с антиржавейной присадкой В-15/41 улучшенная может осуществляться в производственных помещениях, оснащенных приточно-вытяжной системой вентиляции. При использовании вещества обязательно следует надевать герметичные защитные очки, защитные перчатки (обязательно следует использовать перчатки, стойкие к щелочам), а также предметы для защиты органов дыхания (респираторы, например).

При производстве антиржавейная присадка В-15/41 улучшенная упаковывается в:

- Полиэтиленовые канистры объемом 25 кубических дециметров;
- В полиэтиленовые бочки вместимостью от 50 до 200 кубических дециметров.

По желанию клиента для упаковки вещества мы также можем использовать другую тару.

Транспортировка продукта может осуществляться железнодорожным или автомобильным транспортом.

Хранить вещество рекомендуется в плотно закрытой таре в сухом и прохладном месте (допускается хранение при комнатной температуре), в местах, недоступных для прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.



Антиржавейная присадка В-15/41 улучшенная

Техническая консультация

Назначение: добавка к промышленным и турбинным маслам для устранения ржавления металлических поверхностей, работающих в условиях повышенной влажности окружающей среды или в контакте с водой	
Состав: кислый эфир алкенилаллантарной кислоты и этиленгликоля	
Внешний вид: прозрачная малоподвижная масса от светло-желтого до коричневого цвета	
Упаковка: полиэтиленовые канистры вместимостью 25 дм ³ , полиэтиленовые бочки вместимостью 50-200 дм ³	
Общие характеристики	
Код ОКДП	2411932
Мин. партия	200
ед изм	кг
ГОСТ, ТУ	ТУ 2499-079-05015207-2002

Техническая консультация

Наименование показателей	Нормы
Кислотное число, мг КОН/г, в пределах	170-200
Массовая доля механических примесей, %, не более	—
Массовая доля примесей, нерастворимых в бензине и спиртобензоле, %, не более	0,005

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антиржавейная присадка В-15/41 улучшенная

Коррозия на стальных и медных пластинках	Должна выдерживать испытания
--	---------------------------------

По вопросам приобретения **антиржавейной присадки В-15/41 улучшенной** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов