



Представляет собой аморфное вещество, предназначенное для придания сыпучим веществам особых свойств: в первую очередь для предотвращения их «слеживаемости». Состоит из смеси твердых парафинов, жидких синтетических гидрофобизаторов, узких фракций минеральных масел, жирных кислот и синтетических поверхностно — активных веществ. Продукт является аналогом импортного лиламина и полиламина.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется для обработки поверхности минеральных удобрений (в первую очередь аммиачной селитры) и подобных сыпучих масс с целью предотвращения их слеживаемости и пылеобразования в процессе хранения, транспортировки и применении. Обработка сыпучих масс производится путем распыления расплава антислеживателя в потоке обрабатываемого материала при его пересыпке.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Дешевле импортных аналогов, при сопоставимом качестве.
- Минимальный расход за счет образования сверхтонкой пленки на поверхности обрабатываемого вещества.
- Отсутствует влияние на технологию дальнейшего применения и переработки сыпучих масс.
- Полностью безопасен для окружающей среды.

Техническая консультация

Основные технические характеристики:

Наименование показателя	Единица измерения	Норма	Факт	Метод контроля
1. Внешний вид и цвет	—	—	Однородный от светло-желтого до коричневого цвета	ГОСТ 2706.1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



2. Плотность, при 20°C	г/см3	—	0,935	ГОСТ 2160-92
3. Температура каплепадения, не ниже	°C	48	53	ГОСТ 6793
4. Массовая доля механических примесей, не более	%	0,1	0,03	ГОСТ 6370
5. Массовая доля воды, не более	%	0,1	следы	ГОСТ 2477
6. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	°C	185	205	ГОСТ 4333
7. Эффективность обработки аммиачной селитры, % не менее	%	—	90	Метод определения слеживаемости

Чтобы купить **Антислеживатель** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим Вас обратиться к менеджерам: