



Техническая документация:

ТУ 6-05-211-1060-89

Применение

Эпоксидные мастичные вибропоглощающие композиции в комплекте с отвердителем

Применяют в качестве покрытия металлических конструкций с целью снижения вибраций и шумов, создаваемых вибрациями.

Температурный диапазон высокой эффективности мастики Антивибрит-5М — от минус 10°C до +50°C.

Гарантийный срок и условия хранения

6 месяцев с даты изготовления. Мастику хранят в упаковке изготовителя при температуре не выше 30°C на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антивибрит-5М

ТУ 6-05-211-1060-89

#	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	Густая однородная масса серовато-черного цвета
2	Массовая доля эпоксидных групп, %	6,50-9,50
3	Предел прочности клеевого соединения при отрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	1,47 (15)
4	Плотность, кг/м ³ (г/см ³), не более	1700 (1,70)
5	Коэффициент внутренних механических потерь при 20°С, не менее	0,25
6	Модуль потерь, дин/см ² , при 20°С, не менее	0,6 x 10 ¹⁰

По вопросам приобретения Антивибрит-5М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов