



Арматол-60 — арматурная морозостойкая сероводородостойкая смазка, сохраняющая пластичность при температуре до -60°C. Обеспечивает герметичность и защиту от коррозии запорных устройств нефтегазопромыслового оборудования, работающего в коррозионно-агрессивных средах с содержанием сероводорода и углекислого газа до 25% по объему, а также эксплуатирующегося в условиях Крайнего Севера.

Смазка Арматол-60 применима для: фонтанных арматур и манифольдов к ним, колонных головок, манифольдов противовыбросового оборудования, конструкций нефтегазопромыслового оборудования, имеющего подвижные и неподвижные соединения в сальниковых узлах, поршнях, плунжерах, узла уплотнения каната-кабеля лубрикаторного оборудования.

Поддачи смазки Арматол-60 в узлы уплотнения обеспечивается различными способами, так же как и в случае с Арматол-238.

Арматол-60 фасуется в картонные барабаны по 21 кг и металлические бочки по 185 кг.

Срок хранения — 5 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Техническая консультация

Технические характеристики смазки Арматол-60:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Внешний вид	мазеобразная масса от темно-серого до черного цвета
2.	Температура каплепадения, °С, не ниже	160
3.	Коллоидная стабильность, %, не более	21
4.	Массовая доля воды, %, не более	0,5
5.	Пенетрация при 25° С без перемешивания, мм 10 ⁻¹	330-390

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



6.	Пенетрация при -60° С без перемешивания, мм 10 ⁻¹ , в пределах	180
7.	Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает

По вопросам приобретения Арматол-60 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: