



ТУ: 2313-041-21743165-2004

Описание

Грунт-эмаль АС-0332 специально разработана для нанесения как на плотно держащуюся ржавчину, так и на чистую стальную поверхность. Изготавливается цвета «мокрый асфальт» и серебристого. Глубоко проникая в ржавчину и преобразуя ее, покрытие грунт-эмали создает непреодолимый барьер на пути дальнейшего развития коррозии. Грунт-эмаль создает прочную матовую поверхность, не требующую нанесения покрывных лакокрасочных слоев.

Назначение и области применения

Грунт-эмаль предназначается для антикоррозионной защиты новых и старых металлических поверхностей, очистка которых затруднена. АС-0332 может наноситься на плотно держащуюся ржавчину (слой до 50 мкм). Покрытие обладает уникальными декоративными свойствами. Может использоваться для защитно-декоративной окраски различных изделий, зданий и сооружений из черных металлов. Покрытие обладает хорошей атмосферостойкостью и повышенной стойкостью к УФ-излучению.

Подготовка поверхности

Перед окрашиванием поверхность очищают от старого, непрочного держащегося покрытия, рыхлой ржавчины и окалины, удаляют пыль и обезжиривают смоченной в техническом растворителе (№646, 647, Р-4, Р-5 и др.) тканью, не оставляющей ворса на поверхности.

Чистую металлическую поверхность обезжиривают смесевыми техническими растворителями. Допускается обезжиривание чистым уайт-спиритом.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нанесение

Грунт-эмаль наносят при температуре окружающей среды от +8 до +25°C и относительной влажности до 70 %. Наносят кистью, валиком, методом пневматического или безвоздушного распыления. При нанесении кистью перед употреблением перемешать. Нанести в два слоя; выдержка между слоями не менее 1 ч. Убедиться, что обработаны углы и кромки. Рекомендуется заранее все острые кромки окрашиваемых конструкций обрабатывать кистью или валиком.

Метод нанесения валиком используется при грунтовании больших плоских поверхностей. Использовать коротковорсный шерстяной валик.

Метод нанесения распылителем используется при грунтовании больших плоских и неровных поверхностей.

При окраске пневматическим распылителем:

- добавить разбавитель 667 (ТУ 6-27-281-2002) в количестве 8-15 % от массы грунт-эмали в зависимости от цвета
- установить давление распылителя 4 — 5 атм
- настроить распылитель на максимально возможный расход

При окраске безвоздушным распылителем добавление растворителя (разбавителя) не требуется; давление распылителя ~ 130 атм; размер сопла распылителя 0,013-0,017 дюйма.

При нанесении грунт-эмали как методом пневмораспыления, так и методом безвоздушного распыления:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



— нанести тонкий слой (провести напыление) и дать высохнуть 10 — 15 мин;

— нанести в два слоя со временем выдержки между слоями 30 — 40 мин.

Очистка тары, инструмента: После использования грунт-эмали тару, краскораспылитель промывают немедленно разбавителем 667 или другим подходящим растворителем.

Основные технические характеристики:

Комплект поставки

Ведро 20 кг; банка 0,9 кг.

Техника безопасности

Грунт-эмаль содержит горючие органические растворители. Работы, связанные с применением грунтовок, должны производиться при постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляции с соблюдением требований безопасности.

Транспортировка и хранение

Хранят грунт-эмаль АС-0332 в сухом помещении, в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления и электрических устройств; вдали от пищевых продуктов; предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении срока хранения

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АС-0332

грунт-эмаль вскрывается, тщательно перемешивается и проверяется на соответствие паспортным данным. При соответствии контрольных измерений паспортным данным грунт-эмаль считается пригодной к использованию. Наличие легко размешиваемого осадка и незначительное увеличение вязкости не является браком.

Сертификация

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 76.01.07.231.П.001682.08.04 от 24.08.04

По вопросам приобретения **АС-0332** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов