



Асботекстолит конструкционный листовой Марок А, Б

## ГОСТ 5-78

### Техническая консультация

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения асботекстолита                                                                                        | Для изготовление тормозных и фрикционных устройств, прокладок, деталей механического сцепления, а также в качестве теплоизоляционного материала. |
| Внешний вид асботекстолита                                                                                               | Слоистый листовой материал, от серого до темно-коричневого цвета, неоднотонный, с ровной, гладкой поверхностью, без посторонних включений.       |
| Особые свойства асботекстолита                                                                                           | Выдерживает механическую обработку обтачиванием, фрезерованием, сверлением без образования трещин, сколов, расслоений.                           |
| Габаритные размеры листа, мм: <ul style="list-style-type: none"><li>• длина</li><li>• ширина</li><li>• толщина</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1400</li><li>• 800</li><li>• 5 - 35</li></ul>                                                            |

### Техническая консультация

### Технические характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Асботекстолит конструкционный листовой Марок А, Б

| Наименование показателя                                                          | Норма      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                  | Марка А    | Марка Б    |
| Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее                              | 108        | 90         |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДж/м <sup>2</sup> , не менее | 29         | 26         |
| Водопоглощение, %, не более                                                      | 2,0        | 2,0        |
| Рабочая температура, °С                                                          | -40 - +130 | -40 - +130 |

**Гарантийный срок хранения асботекстолита - 2 года.**

**Транспортирование асботекстолита:** в крытых транспортных средствах с обязательным предохранением от увлажнения и механических повреждений.

**Условия хранения асботекстолита:** в закрытом сухом помещении в горизонтальном положении на полках или подкладках на расстоянии не менее 5 см от пола. При длительном хранении температура воздуха в помещении должна быть от -10 до +35°С при относительной влажности не более 80%.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 10. Срок действия не ограничен.

Асботекстолит не подлежит обязательной сертификации.

По вопросам приобретения **асботекстолита конструкционного листового Марок А, Б** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов