Внешний вид
Густая вязкая паста белого/черного/серого/красного/синего цвета

Техническая консультация

Характеристика	Значение
Цвет	Светло-бежевый
Плотность, г/см^3	2.0
Время высыхания поверхностной пленки при 20°C, минут	300
Прочность на разрыв, кгс/см^2	10
Сопротивление сдвигу, кг/см^2	10–20
Удлинение при разрыве, %, не более	100
Величина адгезии к стали кгс/см, не менее	—
Прочность связи между слоями резины с резиной при 20°C кгс/см^2, не менее	10
Набухание в бензине, %, за	
6ч	45
12ч	46
18ч	47
24ч	47
Объёмное электрическое сопротивление (R_v), Ом*см	$2*10^{14}$
Электрическая прочность, кВ/мм	8.0–10.0
Диэлектрическая проницаемость при 1 кГц	5.8
Коэффициент теплопроводности,Вт/м*К,не менее	—

Области применения

Клей-герметик бытового и промышленного назначения для приклеивания плиток из любого материала; для устранения неплотностей и щелей в строительных конструкциях и течи в металлических лодках; герметизации мест примыкания раковин, ванн и кухонной мебели к стенам и полам; для склеивания различных материалов и ремонта электробытовых приборов. Применяется как прокладочный материал при авторемонтных работах для устранения течи воды, антифриза и масла в разъемных узлах автомобиля, взамен картонных, пробковых и резиновых прокладок, а также при ремонте сантехнического оборудования

Материалы взаимодействия

Сталь, медь, алюминий, силикатные и керамические материалы, древесина, сантехнические изделия, полистирол, полипропилен, полиэтилен, поликарбонат, пенопласт, различные пластмассы, стекло, оргстекло, пенополиуретан, стыки водостоков, места примыкания к керамическим, силикатным и бетонным поверхностям.

- для склеивания различных материалов, ремонта электробытовых приборов, а также для электроизоляционных работ
- при ремонте и уплотнении швов зданий и стыков железобетонных панелей в сборном домостроении, устранении неплотностей в строительных конструкциях и при производстве сантехнических работ для склеивания и герметизации сантехники, герметизации мест примыкания раковин, ванн и кухонной мебели к стенам и полам
- в газовой промышленности при герметизации разъемов корпусов подшипников, для предотвращения утечки масла, уплотнения по воздуху и газу
- для склеивания и герметизации стеклянного рассеивателя с корпусом из поликарбоната блок фары
- склеивание и герметизация деталей из различных металлов (стали,алюминия и др.) керамики, бетона, пластиков, стекла и других материалов
- в быту для приклеивания плиток из любого материала, склеивания и герметизации аквариумов, оконных стекол

Рекомендации по применению

Максимальная прочность достигается через 5 суток. Расход 0,5 г/см^2 при толщине слоя 1 мм. Силиконовый клей-герметик нанести на подготовленную сухую и обезжиренную поверхность разъема слоем 1-2 мм. Сборку узла производить через 20-30 минут. Эксплуатировать можно начинать через 4 часа (при толщине слоя более 1 мм время увеличить).

Хранить при температуре от -5 до +30°С в плотно закрытой заводской упаковке. Срок годности 18 месяцев.

Особенности

диэлектрик
стабилен при эксплуатации
нетоксичен
вулканизация под действием влаги воздуха
коррозионноинертен
рабочий интервал температур от -50°С до +200°С
устойчив к воздействию воздуха, воды
технических масел,бензина, антифриза, грязи

По вопросам приобретения **Автогермесила ТУ 6-15-1822-95** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: