



Автогерметик — прокладка, автогерметик — прокладка, маслобензостойкий

MaxSil SN 1011 Автогерметик — прокладка

Техническая консультация

Технические условия	2384-031-05666764-96
Цвет	белый
Назначение	Автогерметик-прокладка предназначен для ремонта и замены картонных, пробковых, резиновых прокладок в разъёмных или резьбовых соединениях.
Свойства	• Обладает стойкостью к маслу, антифризу и воде; • Не приводит к коррозии деталей из стальных, чугунных или алюминиевых сплавов; • Нейтрального отверждения — без уксусного запаха; • Затекает в микротрещины, обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию; • Легко принимает любую форму, после застывания сохраняет прочность и эластичность; • Не растрескивается, не дает усадку и не смешивается под воздействием резких перепадов температур; • Не обладает токсическими свойствами
Температурный диапазон эксплуатации	от -50 до +200°C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Автогерметик — прокладка, автогерметик — прокладка, маслобензостойкий

Применение	Порядок работы: удалить фрагменты старой прокладки и обезжирить поверхность. Снять колпачок и проткнуть фольгу. Нанести герметик по периметру на всю сопрягаемую поверхность, формируя слой толщиной не более 2-3 мм (не забудьте оставить отверстия под крепежные болты и нанести герметик так, чтобы после сборки его излишки внутрь). Через 20-30 минут собрать узел. Эксплуатацию можно начинать через 4 часа (при толщине слоя более 1 мм выдержку увеличить). Максимальная прочность достигается через 72 часа. После применения тубу плотно закрыть.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Фасовка	65 г
Меры безопасности	При попадании на кожу загрязненные места следует хорошо протереть тряпкой, а затем смыть теплой водой с мылом.

MaxSil SA 1011 Автогерметик — прокладка маслобензостойкий

[Техническая консультация](#)

Технические условия	2513-045-05766764-01
Цвет	красный

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Автогерметик — прокладка, автогерметик — прокладка, маслобензостойкий

Назначение	Автогерметик-прокладка маслобензостойкий — автомобильный силиконовый герметик уксусно-кислого отверждения представляет собой однородную пастообразную массу. Предназначен для герметизации узлов и агрегатов, работающих в условиях повышенных температур, для устранения течи воды, антифриза и масла в разъёмных соединениях взамен картонных, пробковых и резиновых прокладок, а также для герметизации неплотностей. Также может применяться для склеивания стекла, оргстекла, дерева, бетона, герметизации резьбовых соединений, крепления плиток к панелям.
Свойства	• Обладает способностью вулканизоваться на воздухе при комнатной температуре, переходя из пастообразного в резиноподобное состояние; • Легко принимает любую форму, после застывания сохраняет прочность и эластичность; • Обладает повышенной стойкостью к бензину, маслам, антифризу, воде; • Не подвержен растрескиванию, сжатию и вытеканию в ходе температурных циклов; • Обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию; • Не обладает токсическими свойствами
Температурный диапазон эксплуатации	от -50°C до +300°C (+350°C кратковременно)
Применение	Удалить фрагменты старой прокладки и обезжирить поверхность. Снять колпачок и проткнуть фольгу. Навинтить прилагаемую насадку (носик-дозатор). В случае необходимости, отрезать кончик насадки так, чтобы создать отверстие требуемого диаметра. Нанести герметик по периметру на всю сопрягаемую поверхность, формируя слой толщиной не более 2-3 мм (не забудьте оставить отверстия под крепежные болты и нанести герметик так, чтобы после сборки его излишки внутрь). Через 20-30 минут собрать узел. Эксплуатацию можно начинать через 4 часа (при толщине слоя более 1 мм выдержку увеличить). Максимальная прочность достигается через 72 часа. После применения губу плотно закрыть.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Автогерметик — прокладка, автогерметик — прокладка, маслобензостойкий

Гарантийный срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Фасовка	70 г
Меры безопасности	При попадании на кожу загрязненные места следует хорошо протереть тряпкой, а затем смыть теплой водой с мылом.
Хранение и транспортировка	Автогерметик-прокладка маслобензостойкий должен храниться в плотно закрытой оригинальной упаковке в закрытых сухих помещениях, предохраняющих его от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений при температуре не ниже +5°C.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Жизнеспособность после выдавливания из тубы, мин, не менее	30
Твердость по Шору, усл.ед., не менее	40
Изменение массы образца при экспозиции его в смеси изооктан:толуол, взятой в соотношении 7:3 при 20°C в течение 72 ч, %, не более	65
Изменение массы образца при экспозиции его в масле марки М-8В при 20°C в течение 72 ч, %, в пределах	от -7 до +5

По вопросам приобретения **автогерметика- прокладки, автогерметика — прокладки, маслобензостойкого** и получения подробной консультации по

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Автогерметик — прокладка, автогерметик — прокладка, маслобензостойкий

свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов