



Барий сернокислый аккумуляторный BaSO₄

ГОСТ 11380-74

Внешний вид

Порошок белого цвета, нерастворимый в воде, кислотах и растворах едких щелочей.

Упаковка

Полипропиленовые ламинированные мешки по 40 кг с полиэтиленовым вкладышем.

Хранение

В крытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Гарантийный срок хранения – 1,5 года со дня изготовления.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Барий сернокислый аккумуляторный BaSO₄

Технические характеристики		
Массовая доля, %		
Сернокислого бария (BaSO ₄)	min	98,5
Сернокислого кальция (CaSO ₄)	max	0,4
Железа (Fe)	max	0,01
Хлоридов в пересчёте на хлор-ион (Cl)	max	0,04
Влаги	max	0,1
Потери при прокаливании, %	max	1,0
Фракционный состав крупной фракции диаметром 5 мкм и более, %	max	10
Фракционный состав мелкой фракции диаметром 1 мкм и менее, %		10-40
Остаток при просеве на сите с сеткой № 016K по ГОСТ 6613-86, %	max	1
Насыпная плотность, г/см ³	max	0,7

По вопросам приобретения **бария сернокислого аккумуляторного BaSO₄** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов