



Применение

Базальтовые ткани предназначены для производства теплоизоляционных, огнезащитных, кровельных, гидроизоляционных материалов, конструкционных базальтопластиков. Базальтовые ткани по сравнению со стеклянными имеют лучшие тепловые, звукоизоляционные, диэлектрические и механические свойства.

Преимущества

- Высокая теплостойкость, огнестойкость;
- Химическая стойкость;
- Высокая механическая прочность и модуль упругости

Фасовка

Стандартная норма отгрузки: рулоны 200 п.м, отрезы от 5 п.м.

Гарантийный срок и условия хранения

Базальтовые ткани должны храниться в заводской упаковке в крытом помещении. Рулоны ткани должны быть уложены параллельно друг другу. Гарантийный срок хранения ткани – 2 года со дня изготовления (при соблюдении требуемых условий хранения).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Физико-химические характеристики

Техническая консультация

#	Наименование показателя	БТ-11П	БТ-13	ТБК-100
1	Ширина, см	100 +2 -1	100 +2 -1	100 +2 -1
2	Толщина ткани, мм	0,27±0,03	0,22±0,03	0,19±0,025
3	Масса единицы площади, г/м2	380±25	280±20	210±20
4	Разрывная нагрузка, Н, не менее, основа/уток	1430/1300	1425/784	784/784

По вопросам приобретения Базальтовая ткань БТ-13 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов