



арт. 2026 ГОСТ 17-15-017-94 Структура нити: нить х/б 84 текс х 6

Техническая консультация

Ширина, см:	80±1; от 105 до 145±1.5; свыше 145±2
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	800±40
Число нитей на 10 см по основе:	100±2
Число нитей на 10 см по утку:	40±2
Разрывная нагрузка полосы ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по основе):	310
Разрывная нагрузка полосы ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):	134
Удлинение при разрыве полосы ткани размером 50x200 мм, % (по основе):	29±5
Удлинение при разрыве полосы ткани размером 50x200 мм, % (по утку):	11±2
Толщина ткани, мм	2,2±0,1
Промежуточное удлинение, %	14

Ткань применяется для изготовления вкладышей и пят подшпипников, текстолита, поручней эскалаторов в метро, специальных конвейерных лент, резинотехнических деталей к с/х технике и изделий спецназначения.

По вопросам приобретения Бельтинг Б-800 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бельтинг Б-800

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов