



арт. 2030 С-1 Структура нити: Пряжа хлопчатобумажная 84 текс х 6 основа и уток.

Техническая консультация

Ширина, см:	84,5; 90; 100; 110; 128±2; 140
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	1002±50
Число нитей на 10 см по основе:	99±2
Число нитей на 10 см по утку:	61±2
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе):	315
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку):	238
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % не более (по основе):	40
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % не более (по утку):	12
Температура не более °С	100
РН среды	4-10
Давление не более, кПа	1000
Толщина ткани, мм	1,9

Ткань применяется для фильтрации растворов, керамических суспензий, в пищевой промышленности



Бельтинг «БФ»

По вопросам приобретения Ткани фильтровальные Х/Б и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов