



арт. 2030 ГОСТ 332-91 Структура нити: Пряжа хлопчатобумажная 84 текс х 6 основа и уток.

Техническая консультация

Ширина, см:	84,5; 90; 100; 110; 128±2; 140
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	900±50
Число нитей на 10 см по основе:	98±2
Число нитей на 10 см по утку:	58±2
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе):	220
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку):	140
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % не более (по основе):	47
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % не более (по утку):	17
Температура не более °С	100
РН среды	4-10
Давление не более, кПа	1000
Толщина ткани, мм	2,0
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с	Вср-6,9; Vmin-6,9; Vmax-6,9

Бельтинг – вид фильтровальных хлопчатобумажных тканей. Данному наименованию ткани соответствует обязательный артикул с номером 2030 – арт.2030. Согласно требованиям ГОСТ 332-91, бельтинг БФ-БД должен изготавливаться в соответствии с определёнными техническими требованиями. Бельтинг

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бельтинг «БФ»

фильтровальный производится из пряжи хб с машин БД-200 – БФ-БД. При этом ткань бельтинг в готовом виде должна иметь условную длину и ширину около 100 см с суммарным количеством пороков внешнего вида не более 20. Выработка тканей других ширин допускается по согласованию изготовителя. Гарантийный срок хранения тканей составляет 12 месяцев со дня изготовления при соответствии качества тканей требованиям настоящего стандарта. Ткань бельтинг применяется в пищевой промышленности, а также для фильтрования растворов керамических суспензий.

Ткань применяется для фильтрования растворов, керамических суспензий, в пищевой промышленности.

По вопросам приобретения Бельтинг «БФ» и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов