



Бесцветное эпоксидное связующее ЭП-СМ-ПРО

Техническая документация:

ТУ 20.16.40-071-17411121-2018

Применение

Применяется в производстве бесцветных, жестких, износостойких покрытий и заливов, 3D-полов, декоративных конструкций.

Преимущества

Эпоксидное связующее ЭП-СМ-ПРО в комплекте с отвердителем представляет собой бесцветную композицию с повышенной износостойкостью, часто используемую в производстве эксклюзивной мебели и при декоративной отделке помещений.

Фасовка

Стандартная норма отгрузки: тара емкостью 1, 2, 10, 30 кг.

Другая фасовка возможна по согласованию с покупателем.

Гарантийный срок и условия хранения

12 месяцев с даты изготовления. Связующее в упакованном виде хранят в крытых сухих помещениях при температуре не выше 40°C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бесцветное эпоксидное связующее ЭП-СМ-ПРО

Физико-химические характеристики

ТУ 20.16.40-071-17411121-2018

Техническая консультация

#	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	Вязкая прозрачная бесцветная жидкость без видимых посторонних включений
2	Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее	17,0
3	Динамическая вязкость, мПа*с, при $(25 \pm 0,1)^\circ\text{C}$	500-1500
4	Жизнеспособность при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, мин, не менее	100

По вопросам приобретения бесцветного эпоксидного связующего ЭП-СМ-ПРО и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бесцветное эпоксидное связующее ЭП-СМ-ПРО

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов