



Битумные растворы изготавливаются методом разогрева битума в битумоварках или других емкостях и по следующем прибавлении в него растворителя, солярки или бензина. После остывания битум с введенным в него растворителем остается жидким, так как позволяет применять его более длительное время.

Техническая консультация

Наименование показателей	Норма
Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, в пределах	5-20
Температура размягчения по кольцу и шару, °С, в пределах	90-105
Растяжимость при 25 °С, см, не менее	1,0
Растворимость в толуоле, %, не менее	99,50
Изменение массы после прогрева, %, не более	0,50
Температура вспышки, °С, не ниже	240
Массовая доля воды, не более	следы

По вопросам приобретения битум строительный 90/10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: