**Область применения:**

Применяется в качестве защитного покрытия при изготовлении гофрированных эллиптических волноводов в электротехнической промышленности.

**Преимущества:**

- Возможность эксплуатации кабеля в области температур от -50°С до +72°С в условиях многократных изгибов;
- Стабильностью свойств во времени;
- Высокая адгезия к защищаемым поверхностям;

**Технические характеристики:**

- Температура размягчения не ниже 70°С;
- Хрупкость по Фраасу не выше -40°С;
- Глубина проникания иглы при 25°С не менее 30х0,1 мм;
- Растяжимость при 25°С — не менее 50 см, при 0°С — не менее 20 см;
- Водопоглащение в течении 24 часов, не более 0,03%.

**Форма поставки:**

Металлические бочки объемом 216,5 л по 200 кг.

По вопросам приобретения битумполимерная мастика БПМ — Э и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: