



Область применения мастики БПМ-К

для заливки кабельных муфт и других электротехнических устройств.

Основные преимущества:

Высокая адгезия, пластичность и долговечность по сравнению с битумной мастикой для заливки муфт. Возможность эксплуатации в широком диапазоне температур от -50°C до +50°C; Высокое пробивное напряжение — 45-55 кВ;

Технические характеристики:

- Температура размягчения не ниже 50°C;
- Хрупкость не выше -45°C;
- Усадка не более 6%;
- Температура вспышки в открытом тигле не ниже 190°C;
- Пробивное напряжение переменным током 50 Гц в течении 1 мин не ниже 45 кВ.

Поставляется мастика в металлических бочках объемом 216,5 л по 200 кг.

Мастику применяют в виде расплава, разогревают до 140°C

По вопросам приобретения битумполимерная мастика БПМ - К и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов