ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Коэффициент усадки**: 3:1, 4:1
- **Подавление горения:** отсутствует
- **Рабочая температура:** от -45 °C до +90 °C
- **Температура усадки:** от +80 °C до +110 °C
- **Электрическая прочность не менее:** 15 кВ/мм
- **Объемное сопротивление:** 1014Ом·см
- **Рабочее напряжение:** до 1000 В
- **Продольная усадка не более:** 10%
- **Химическая стойкость:** низкая

Бюджетная горючая термоусаживаемая трубка с клеевым слоем, подходящая для задач без требований к подавлению горения.

Клеевая термоусаживаемая трубка ТТК Raychman используется для герметизации, фиксации и изоляции электрических соединений без требования к подавлению горения. Также трубка может быть использована в роли коррозионной защиты.
Трубка имеет широкий диапазон размеров, обладает эластичностью, поставляется в бухтах. Выпускается с усадкой 3:1 и 4:1. Стандартный цвет – черный. Обязательно при выборе необходимого диаметра трубки оставляйте «запас» не менее 20% усадки, а также пользуйтесь рекомендациями из размерного ряда.

Техническая консультация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Коэффициент усадки	3:1; 4:1
Рабочая температура	от -45 °C до +95 °C
Температура усадки	от +95 °C до +125 °C
Цвет	Черный
Продольная усадка	До 10%
Объемное электрическое сопротивление	Не менее 1 х 1014
Электрическая прочность	Не менее 15 кВ/мм
Кислородный индекс	Более 18

Техническая консультация

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Наименование	**Диаметр до усадки,** не менее (мм)	**Диаметр После полной** усадки, не более (мм)	**Толщина стенки после** полной усадки, мм	**Упаковка**
Коэффициент усадки 3:1				
ТТК (3:1) D:3,2	3,2	1,1	1±0,2	200 м/бух
ТТК (3:1) D:4,8	4,8	1,6	1±0,2	100 м/бух

ТТК (3:1) D:6,4	6,4	2,2	1±0,2	100 м/бух
ТТК (3:1) D:7,9	7,9	2,7	1,4±0,2	100 м/бух
ТТК (3:1) D:9,5	9,5	3,2	1,4±0,25	50 м/бух
ТТК (3:1) D:12,7	12,7	4,3	1,6±0,3	50 м/бух
ТТК (3:1) D:15,4	15,4	5,2	1,6±0,3	50 м/бух
ТТК (3:1) D:19,1	19,1	6,4	2,1±0,3	50 м/бух
ТТК (3:1) D:25,4	25,4	8,5	2,4±0,35	50 м/бух
ТТК (3:1) D:30	30	10	2,4±0,35	25 м/бух
ТТК (3:1) D:35	35	11,7	2,4±0,35	25 м/бух
ТТК (3:1) D:39	39	13	2,7±0,4	25 м/бух
ТТК (3:1) D:50	50	16,7	2,7±0,4	25 м/бух
Коэффициент усадки 4:1				
ТТК (4:1) D:4	4	1	1±0,2	200 м/бух
ТТК (4:1) D:6	6	1,5	1±0,2	200 м/бух
ТТК (4:1) D:8	8	2	1±0,2	200 м/бух
ТТК (4:1) D:12	12	3	1,4±0,2	50 м/бух
ТТК (4:1) D:16	16	4	1,8±0,3	50 м/бух
ТТК (4:1) D:20	20	5	2±0,35	50 м/бух
ТТК (4:1) D:24	24	6	2,4±0,35	50 м/бух
ТТК (4:1) D:32	32	8	2,6±0,4	25 м/бух
ТТК (4:1) D:40	40	10	2,7±0,4	25 м/бух
ТТК (4:1) D:52	52	13	2,8±0,4	25 м/бух

По вопросам приобретения БЮДЖЕТНАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА ТТК (КЛЕЕВАЯ) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: