



БКТ — активатор, водная дисперсия

БКТ — активатор

ТУ 2433-001-24716246

Сфера применения БКТ-активатора: шинная и резинотехническая промышленность; используется в качестве компонента адгезионных пропиточных составов, как компонент ПВХ покрытий, клеевых составов, искусственных кож, наполненных ППУ покрытий; в качестве активатора анионной полимеризации ϵ -капролактама.

Техническая консультация

Показатель	Норма	
	БКТ	БКТ-2
Состояние	частицы неправильной формы	
Цвет	белый или желтоватый	
Массовая доля воды, %, не более	1	1
Массовая доля блокированных изоцианатных групп, % не менее	19,5	17,5
Температура каплепадения, °С, не выше	150	120

Тара для БКТ-активатора: многослойные бумажные с полиэтиленовым вкладышем мешки по 25 кг.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



БКТ — активатор, водная дисперсия

Транспортировка БКТ-активатора: всеми видами транспорта.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства БКТ-активатора – 1 год с даты изготовления.

Водная дисперсия блокированного капролактамом 2,4-толуилendiизоцианата

Сфера применения дисперсии: обработка полиэфирных волокон в качестве компонента пропиточных составов. Производство резинокордных технических изделий; для увеличения уровня адгезии полиэфирного волокна, например, к технической ткани.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Показатель	Норма
Консистенция	дисперсия
Цвет	белый или слегка желтоватый
Размер частиц, мкм	15 — 25
Сухой остаток, % не менее	15 — 30

Тара для дисперсии: бочки вместимостью 100 либо 200 л.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



БКТ — активатор, водная дисперсия

Транспортировка дисперсии: всеми видами транспорта.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства дисперсии – 1 год с даты изготовления.

По вопросам приобретения **модификатора АП-У, модификатора РУ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов