



Блочное (литое) акриловое стекло ТОСП ® и ТОСН

ТОСП ®

ГОСТ 17622-72, ТУ 2216 — 271 — 05757593 — 2001

марка классического пластифицированного акрилового блочного стекла с высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами.

Отличительные особенности:

Применение пластификатора определяет высокие свойства и прочность для формовании.

Пластифицированное акриловое блочное стекло ТОСП ® незаменимо при производстве сложных конструкций, конфигурации с глубокой вытяжкой, объемных сувениров, аквариумов, при производстве защитных экранов в промышленности.

[Техническая консультация](#)

Марка	Цвет	Форматы (mm)	Номиналы (mm)
-------	------	-----------------	------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Блочное (литое) акриловое стекло ТОСП ® и ТОСН

ТОСП ® (необрезной)	Прозрачный	1500x1700	1-24
	Матовый	2100x3100	
ТОСП ® (обрезной)	Дымчатый	1400x1600	
ТОСП®-У (обрезной)	Цветной*	2050x3050	

*- возможность наработки цветного материала от 1 тн.

[Техническая консультация](#)

Характеристики ТОСП ®, ТОСП®-У, ТОСН ®:

	ТОСП®	ТОСП®-У	ТОСН®	
Предел прочности при растяжении (23 °С)	МПа	70	75	80
Модуль упругости при растяжении	МПа	3000	3300	3300
Относительное удлинение при растяжении (23 °С)	%	4	4,5	4,7
Температура размягчения по Вика	°С	95	105	120
Ударная вязкость (не менее) 2,5-4 мм	кДж/кв.м.	9	10	12
Ударная вязкость (не менее) 5-24 мм	кДж/кв.м.	13	15	19
Максимальная температура эксплуатации*	°С	80	80	90
Температура формования	°С	150-170	150-180	—
Удельный вес	г/см3	1,19	1,19	1,19
Коэффициент светопропускания	%	92	92	92

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Блочное (литое) акриловое стекло ТОСП ® и ТОСН

Светостабилизация		—	+	+
* — (без нагрузки)				

ТОСН

Непластифицированное блочное акриловое стекло. Это пластик с высокой стойкостью к нагрузкам и термо-химическому воздействию, не предполагающий обработки путем формования.

[Техническая консультация](#)

Ассортимент выпускаемой продукции:

Марка	Цвет	Форматы (mm)	Номиналы (mm)
ТОСН (необрезной)	Прозрачный	1500x1700	1-24
ТОСН (обрезной)		1400x1600	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Блочное (литое) акриловое стекло ТОСП ® и ТОСН

По вопросам приобретения **блочного (литового) акрилового стекла ТОСП® — Н и ТОСП®-У** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов