



Бор аморфный

Применяется:

- для борирования поверхности металлов (изделий)
- для синтеза боридов металлов
- в металлургии для получения аморфных сталей
- в производстве постоянных магнитов высокого качества
- в ядерной энергетике для биозащиты
- в производстве электродов для сварки металлов
- в производстве пиротехнических составов (для подушек безопасности автомобилей)

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

	Аморфный марка А	Аморфный марка Б	Аморфный марка В (Полиборид магния)
Химическая формула	В	В	$Mg_m B_n$
Внешний вид	коричневый порошок	коричневый порошок	черный порошок
Массовая доля, %			

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бор аморфный и кристаллический

бора общ., не менее	94,0	90,0	85,0
магния, не более	4,0	6,0	13,0
железа, не более	0,7	не нормируется	0,3
кремния, не более	0,3	не нормируется	не нормируется
Дисперсность, мкм, макс.	20,0	20,0	20,0

Бор кристаллический

Применяется:

- для синтеза боридов металлов
- в металлургии для получения аморфных сталей
- в производстве постоянных магнитов высокого качества
- в ядерной энергетике для биозащиты

Техническая консультация

Технические характеристики:

	Мелкокристаллический 90%	Кристаллический 97% (спеченный)	Поликристаллический 96%
Химическая формула	B	B	B

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бор аморфный и кристаллический

Внешний вид	серый порошок	кусок (порошок)	порошок
Массовая доля, %			
бора общ., не менее	88,0	97,0	94,5
магния, не более	1,2	0,5	0,5
железа, не более	4,0	0,5	0,3
углерода, не более	4,0	2,0	3,0
Дисперсность, мм	менее 0,1	5-50	0,063-0,30 (или по заказу)

По вопросам приобретения **бора аморфного и кристаллического** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов