



Состав: Сополимер бромсодержащей эпоксидной смолы и тетрабромдифенилолпропана.

Применение: Компонент клеевых эпоксидных композиций и связующих для композиционных материалов с пониженной горючестью.

Физико-химические свойства:

- Твердая крошка от светло- до темнокоричневого цвета
- Трудно растворим в органических растворителях.
- Нерастворим в воде.
- Массовая доля ионов хлора, %, не более 0,02
- Массовая доля омыляемого хлора, %, не более 0,15
- Массовая доля ионов хлора, %, не более 0,02
- Динамическая вязкость 30%-ного в циклогексане при $(25 \pm 0,2) ^\circ\text{C}$, Па • с 0,4-0,9
- Массовая доля летучих веществ, %, не более 0,8

Упаковка: Мешки бумажные со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Масса нетто не более 50 кг.

Хранение: В закрытых складских помещениях при температуре не выше плюс 30°C на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, не допуская воздействия прямых солнечных лучей.

По вопросам приобретения бромопласт и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов