



Бумага для гофрирования марки Б-2, Б-3

ГОСТ 7377-85

Применяется для изготовления гофрированного слоя для гофрокартона.

Масса одного квадратного метра бумаги 112 ± 6 , 125 ± 6 г/м² и 140 ± 8 г/м². Поверхностная впитываемость воды в среднем по двум сторонам: клеёной — 30-70 г. Кобб, не клеёной — не менее 70 г. Кобб. Влажность — $7 \pm 1\%$. Бумага изготавливается в рулонах шириной 1050, 1250, 2100, 2350 мм. Наружный диаметр рулона 800-1200 мм, внутренний диаметр гильз 100 мм.

По вопросам приобретения **Бумага для гофрирования марки Б-2, Б-3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов