



Бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная марка ДБ-8 Оу ДГ-80 ГОСТ8828-89

Назначение

ДБ — для упаковывания металлоизделий, инструментов, электродов, изделий электротехнической промышленности, приборов, технических изделий и материалов и др.

ДГ- для упаковывания кордной ткани, товаров бытовой техники, мебели, изделий ширпотреба, продукции целлюлозно-бумажной промышленности и др.

Техническая консультация

Техническая характеристика

1	Масса бумаги-основы, г/м ²	70,0±4,0; 80,0±5,0
2	Масса бумаги двухслойной, г/м	220±20
0	Водонепроницаемость по методу коробочек, ч, не менее: ДЛЯ ДБ	3,5
3	для ДГ	2,0
4	Абсолютное сопротивление продавливанию КПа (кгс/см ²), не менее: для ДБ	4,0
	для ДГ	2,0
5	Масса рулона бумаги, кг, не более	350
Размеры		
6	Ширина полотна рулона, мм	(750-1050)

По вопросам приобретения **Бумаги двухслойной водонепроницаемой упаковочной** и получения подробной консультации по свойствам продукции,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная марка ДБ-8 Оу ДГ-80 ГОСТ8828-89

условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов