



Предназначена для производства электроизоляционных изделий, применяемых в трансформаторах и электроаппаратах всех классов напряжений при рабочей температуре до 105Х и устанавливает требования к бумаге, изготавливаемой для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт.

Техническая консультация

Характеристики электроизоляционной намоточной бумаги ЭН-70, ЭН-85, ЭН-100:

Наименование показателя	Норма для бумаги марки		
	ЭН-70	ЭН-85	ЭН-100
1. Толщина, мкм*	70±6	85±6	100±6
2. Плотность, г/см ³ , не менее	0,78	0,76	0,75
3. Разрушающее усилие, Н (кгс), не менее			
в машинном направлении	76 (7,7)	88 (9,0)	98 (10,0)
в поперечном	32 (3,3)	36 (3,7)	39 (4,0)
4. Прочность на излом при многократных перегибах после термообработки в машинном направлении, число двойных перегибов, не менее	700	800	900
5. Впитываемость по Клемму, мм	3-9	4-11	5-13
6. рН водной вытяжки	7,0-9,0	7,0-9,0	7,0-9,0
7. Массовая доля золы, %, не более	0,60	0,60	0,60
8. Влажность, %, не более	7,0	7,0	7,0



Бумага электроизоляционная намоточная ЭН-70, ЭН-85, ЭН-100

По вопросам приобретения бумага электроизоляционная намоточная ЭН-70, ЭН-85, ЭН-100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов