



(ГОСТ 23436-83)

Широко применяется для межслоевой изоляции катушек трансформаторов, пускорегулирующей и контролирующей аппаратуры, изготовления жгутов для заполнения межфазовых пустот в силовых кабелях с бумажной пропитанной изоляцией и других аналогичных целей. **Бумагу кабельную** зачастую используется для изготовления лекал в легкой промышленности, мебельной промышленности.

Техническая консультация

Бумага кабельная К-080

Наименования показателя	К-080
Толщина,МКМ	75-85
Плотность,г/см ³	0,73-0,83
Разрушающее усилие Н(кгс, не менее) — в машинном направлении — в поперечном направлении	132(13,5) 60(6,2)
Относительное удлинение,%, не менее — в машинном направлении — в поперечном направлении	1,8 4,6
Воздухопроницаемость,см ³ /мин,не более	40
Массовая доля золы,%,не более	1
рН водной вытяжки	7,0-9,0
Влажность,%, не более	8



Бумага кабельная К-080

По вопросам приобретения бумага кабельная К-080 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов