



Бумага конденсаторная

Качественные характеристики конденсаторной бумаги

Техническая консультация

Показатели качества бумаги соответствуют нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Норма по ГОСТ 1908-88
Ширина рулона, мм	800-840
Плотность, г/см ³	1,15-1,25
Толщина, мкм	10
Среднее пробивное напряжение в 1 слой, В, не менее	380
Кол-во токопроводящих включений на 1 м ² , не более	200
Предельные отклонения по толщине, мкм	±0,6
Тангенс угла диэлектрических потерь бумаги в сухом виде при 100°С, не более	0,32
Разрушающие усилие, Н — машинное направление, не менее	16,5



Удельная электрическая проводимость водной вытяжки мкСм/см, при модуле 1:50, не более	28
рН водной вытяжки, %	6,2-8,0
Содержание золы, %, не более	0,38
Влажность, %, не более	9,0

Конденсаторная бумага КОН 2-10 реализуемая Нами соответствует всем требованиям ГОСТ 1908-88.

ид КОН марка 2 Применяется в качестве диэлектрика для электрических конденсаторов.

Конденсаторная бумага видов КОН изготавливается из целлюлозы по ГОСТ 5186—82.

При изготовлении конденсаторной бумаги толщиной 4—6 мкм видов КОН допускается использование целлюлозы по нормативно-технической документации.

Бумага не имеет механических повреждений, складок, морщин, отверстий, не содержит видимые невооруженным глазом лепестки, пятна, включения инородных тел неволокнистого происхождения. Допускаются механические повреждения для первых 5 м ленты в бобине или рулоне, а также волнистость до 2 мм от поверхности бобины или рулона.

В бобине и рулоне на каждые 1000 м длины не должно быть: более 15 склеек для бумаги толщиной 4 мкм; 5 склеек для бумаги толщиной 5, 6, 7, 8 мкм при ширине бобины и рулона до 100 мм и 3 склеек при ширине 100 мм и выше; 3 склеек для бумаги толщиной 9 мкм и выше. Ширина склеенной части не должна превышать 15 мм, концы бумажной ленты должны быть аккуратно склеены и не должны выступать за склейку более чем на 5 мм.

Проникновение клея в смежные слои бумаги не допускается. Состав клея должен быть установлен по согласованию с потребителем. Торцы бобин и рулонов должны быть ровно обрезаны, без вмятин и других механических повреждений. Не допускаются выступы бумаги на торце, превышающие предельные отклонения по ширине бобин и рулонов. Не допускается наличие загрязнений и обрывков бумаги между слоями.

На бандероль наклеивают бумажный ярлык со следующими обозначениями:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- наименование министерства (ведомства), в систему которого входит предприятие-изготовитель;
- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- вид, тип, марка и толщина бумаги;
- ширина бобины или рулона;
- дата выработки;
- обозначение настоящего стандарта.

Бобины, рулоны или пачки бобин завертываются в два слоя клееной оберточной бумаги по ГОСТ 8273—75. Пачки бобин или отдельные рулоны и бобины упаковываются в полиэтиленовую пленку, которая должна быть герметизирована.

Подготовленную бумагу упаковывают в ящики из гофрированного картона или в дощатые ящики по нормативно-технической документации. Маркировку транспортной тары проводят по ГОСТ 14192—77.

При транспортировке бумаги в контейнерах рулоны, бобины или пачки бобин, должны быть плотно уложены в контейнер, дно и боковая поверхность которого должны быть высланы прочной клееной оберточной бумагой в несколько слоев суммарной массой 1 м² 400 г.

Между отдельными ярусами бобин, рулонов, или пачек должна быть проложена такая же оберточная бумага. По согласованию с потребителем промежутки между пачками бобин допускается заполнять бумагой.

Бумага хранится в крытых складах при температуре 5—25° С. При складировании бумага должна укладываться в штабель высотой не более 8 рядов.

Бумага транспортируется всеми видами транспорта в крытых очищенных от ранее перевозимых грузов транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом, виде транспорта.

По вопросам приобретения бумага КОН-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: