



ТУ 13-0281099-13-92 с изменением 1

Бумага крепированная битумированная предназначена для упаковывания промышленной продукции машинным способом.

Изготавливается в рулонах шириной 1210-1250 мм, диаметром не более 800 мм. Масса рулона не более 250 кг Масса 1 м² бумаги 180 + 30 г, разрушающее усилие в машинном направлении, Н/кГс/, не менее 24 /2,5/, относительное удлинение в машинном направлении не менее 10% водонепроницаемость не менее 2 часов.

Крепированная битумированная бумага имеет ряд преимуществ: за счёт крепирования значительно улучшены деформационные свойства бумаги, повышена динамическая прочность, гибкость, растяжимость, мягкость и эластичность бумаги.

Бумага нашла широкое применение на сталепрокатных сталепроволочноканатных заводах для механизированной и автоматизированной упаковки мотков проволоки.

По вопросам приобретения **Бумага крепированная битумированная упаковочная** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: