



Назначение

Применяется для упаковки металлоизделий, инструментов, электродов, изделий электротехнической промышленности, приборов, технических изделий и материалов.

Техническая консультация

Техническая характеристика

1	Температура размягчения пропиточного состава по методу «КиШ», °С	40-50
2	Отношение массы пропиточного битума к массе абсолютно сухой основы, не менее	0,75
3	Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее	166,6(17)
4	Гибкость – на брус с закругленным радиусом $5.0 \pm 0,2$ мм при температуре, не более 291 К (18°С)	не должно быть трещин
5	Водонепроницаемость под давлением, не менее, 0.0005 МПа (0,005 кгс/см ²) в течении 20 час.	не должно быть проникновения воды
6	Потеря массы при нагревании при температуре 343 К, (70 °С), %, не более	5
7	Прочность на излом при многократных перегибах, число двойных перегибов в среднем по двум направлениям, не менее	5
8	Водопоглощение в течении 3 часов, по массе, не более %	32
Размеры		
9	Ширина полотна рулона, мм	1000; 1025;1050



Бумага оберточная битумированная марка БО-Б ТУ 21 У 077-95

10	Площадь рулона, м	70; 80; 90;100(±5)
----	-------------------	-----------------------

По вопросам приобретения Бумага оберточная битумированная марка БО-Б ТУ 21 У 077-95 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов