



Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
Формат	750мм
Плотность	0,75-0,85
Толщина	50мкм
рН водной вытяжки	6-8
Электрическая прочность	8,0

Бумага телефонная КТ-50 ГОСТ 3553-87 применяется для изоляции слоев катушек трансформаторов, пускорегулирующей и контролирующей аппаратуры, для изготовления жгутов, для заполнения межфазовых пустот в силовых кабелях с бумажной пропитанной изоляцией, в телефонном оборудовании и других аналогичных целях.

Производится из 100% целлюлозы древесной сульфатной небеленой с применением деионизированной воды.

По вопросам приобретения бумага телефонная КТ-50 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов