



Бумага упаковочная битумированная марка БУ-Б

ГОСТ 515-77

Назначение:

Применяется для упаковки металлоизделий, инструментов, электродов, изделий электротехнической промышленности, приборов, технических изделий и материалов

Техническая консультация

Техническая характеристика:

1	Температура размягчения пропиточного состава, °С	40-50
2	Отношение массы пропиточного состава к массе абсолютно сухой основы, не менее	0,75
3	Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее	166,6(17)
4	Гибкость — на стержне диаметром 10 мм при температуре (18±2), °С	не должно быть трещин
5	Водонепроницаемость под давлением столба воды высотой 50 мм, ч. не менее	20
6	Водопоглощение при атмосферном давлении в течение 3 ч, %, не более	32
7	Потеря массы при нагревании при температуре 70°С в течение 5 ч, %, не более	5,0
8	Прочность на излом при многократных перегибах число двойных перегибов в среднем по двум направлениям, не менее	5,0
Размеры		
9	Ширина полотна рулона, мм	1000 ±5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бумага упаковочная битумированная марка БУ-Б

По вопросам приобретения **бумаги упаковочной битумированной марки БУ-Б** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов