



ГОСТ 3553-87

Бумага телефонная КТ-50, широко используется в межслоевой изоляции катушек трансформаторов, пускорегулирующей и контролирующей аппаратуры, для изготовления жгутов, для заполнения межфазовых пустот в силовых кабелях с бумажной пропитанной изоляцией, в телефонном оборудовании и других аналогичных целях.

Для производства телефонной бумаги используется только специальная целлюлоза высокой очистки и деионизированная вода.

[Техническая консультация](#)

Качественные характеристики бумаги телефонной КТ-50

Наименование показателя	Норма по ГОСТ 3553-87
Состав по волокну, %: целлюлоза древесная сульфатная небеленая по нормативно-технической документации	100
Плотность, г/см ³	0,80±0,05
Толщина, мкм	50±3
Разрушающее усилие, Н (кгс), не менее: в машинном направлении в поперечном направлении	59(6,0) 22(2,2)



Относительное удлинение, %, не менее: в машинном направлении в поперечном направлении	2,0 4,0
Прочность на излом при многократных перегибах в машинном направлении, число двойных перегибов, не менее	1300
рН водной вытяжки	6,0-8,0
Массовая доля золы, %, не более	0,7
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	8,0
Влажность, %	5-8

По вопросам приобретения бумаги телефонной КТ-50 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: