



Церезин 70 — это воскообразное вещество от белого до коричневого цвета. Представляет собой смесь предельных углеводородов, которая получается из нефтяного сырья, преимущественно из петролатума (смесь церезина, парафина и нефтяных масел) и озокерита.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Церезин 70
1. Внешний вид	Однородная масса без заметных посторонних включений от светло-желтого до темно-желтого цвета
2. Температура каплепадения,	70-75°C
3. Пенетрация 0,1 мм, не более	25
4. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,02
5. Массовая доля воды	Отсутствие
6. Массовая доля золы, %, не более	0,02
7. Кислотное число, мг КОН на 1г церезина, не более	0,06
8. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
9. Цвет, единицы ЦНТ, не более	5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Используется:

- в производстве резинотехнических изделий как мягчитель
- в производстве обувного крема
- в производстве свечей
- в парфюмерной промышленности
- в приготовлении пропиточных эмульсий для тканей, при выделке кожи
- в производстве бумаги
- при литье полимеров под давлением
- в производстве пластичных консистентных смазок
- в производстве антикоррозийных покрытий и материалов
- в качестве как электроизоляционного материала
- при литье по выплавляемым моделям
- в датчиках терморегуляторов двигателей внутреннего сгорания

Упаковка:

Металлические барабаны, пластины.

Хранение:

На открытых площадках под навесом и на закрытых площадках, исключая попадание влаги.

Класс опасности:

4 класс.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Церезин 70

По вопросам приобретения **Церезин 70** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов