



арт. 2086 Структура нити: Пряжа хлопчатобумажная 50 текс x 4 основа и уток.

Техническая консультация

Ширина, см:	146
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	430±40
Число нитей на 10 см по основе:	98±2
Число нитей на 10 см по утку:	96±3
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по основе):	100
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):	95
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % (по основе):	35
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50x200 мм, % (по утку):	23
Толщина ткани, мм	1,0±0,1
ТУ 8318-012-00327600-203	

Ткань применяется для изготовления крыльев и усилительных ленточек бортов автопокрышек, шахтных вентиляционных труб, пропитанных прокладок и др. технических изделий.

По вопросам приобретения Чефер облегченный и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Чефер облегченный

обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов