



ЦИАНИД ЦИНКА, ЦИНКОВАЯ ПЫЛЬ – 95% МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ЦИАНИД ЦИНКА

Синонимы и иностранные названия:

zinc cyanide (англ.)

Название вещества с нормальным (не справочным) порядком слов русского языка:

цианид цинка

Тип вещества:

неорганическое

Внешний вид:

бесцветн. кубические кристаллы

Брутто-формула (система Хилла):

C_2N_2Zn

Формула в виде текста:

$Zn(CN)_2$

Молекулярная масса (в а.е.м.): 117,425

Температура разложения (в °C):

800

Растворимость (в г/100 г растворителя или характеристика):

вода: 0,0005 (20°C)

диметилсульфоксид: не растворим

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЦИАНИД ЦИНКА, ЦИНКОВАЯ ПЫЛЬ – 95% МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

90,4 (т)

ЦИНКОВАЯ ПЫЛЬ – 95% МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Описание:

Цинковая пыль представляет собой тонкоизмельченный порошок цинка. Применение: антикоррозионные окраски, покрытие, химические технологические процессы, гидрометаллургия. Цинковая пыль производится путем дистилляции цинка.

Рекомендации:

Физические/химические источники опасности: тонкоизмельченный порошок цинка в смеси с воздухом, при высоких концентрациях, представляет собой угрозу взрыва в присутствии источника энергии зажигания!

Виды опасности для здоровья человека: основываясь на имеющихся данных, тонкоизмельченный порошок цинка не представляет собой рисков для здоровья человека в соответствии с обязательной классификацией.

Применение:

Цинковая пыль подходит для использования во многих рецептурах для промышленных цинковых грунтовок и грунтовок для широкого потребителя, например, для неорганических этилсиликатных и эпоксидных грунтовок. Распределение размера частицы, дисперсия, свободное течение и противоналетные свойства, обеспечивающие хороший срок хранения, придают отличное качество для производства обогащенных цинком грунтовок и промышленных грунтовок, как для серийного производства, так и для расфасованного товара для одностороннего смешивания и применения. Цинковая пыль подходит для производства специальных химикатов, со связанным цинком.

Расход:

Перед применением смешивается с лаком в соотношении 1:2

Состав:

Элементы цинковой пыли: цинк общий – до 99%; цинк металлический – 95-96%; свинец – не более 0,1%; кадмий – не более 0,01%; железо – не более 0,005%. Примерный размер частиц – 4,5-6,0 мкм.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЦИАНИД ЦИНКА, ЦИНКОВАЯ ПЫЛЬ – 95% МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Хранение:

Цинковая пыль хранится в металлической таре в помещении в сухой вентилируемой зоне. Контакт с влажностью воздуха может снизить срок хранения.

По вопросам приобретения продукции: **цианид цинка, цинковая пыль – 95% металлическая** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов