



Применяется для герметизации и предотвращения спекания неподвижных резьбовых соединений и уплотнений, соприкасающихся с агрессивными средами и работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 50оС

Применяется для герметизации и предотвращения спекания неподвижных резьбовых соединений и уплотнений, соприкасающихся с агрессивными средами и работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 50оС. В подвижных резьбовых соединениях минимальная температура применения смазки минус 20оС.

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Однородная вазелинообразная маслянистая масса от белого до светло-кремового цвета, допускается мелкая зернистость
Температура каплепадения, °С, не ниже	65
Пенетрация при 25°С, не более	165
Коллоидная стабильность, %, не более	4
Кислотное число, мг КОН на 1г смазки, не более	0,05
Коррозионное воздействие на металлы при 600С в течение 24 ч.	Выдерживает
Испытание защитных свойств в течение 24 ч.	То же
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
Содержание воды	То же
Содержание механических примесей, %, не более	0,010

По вопросам приобретения Циатим-205 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Циатим-205

вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов