



ТУ: 2310-019-50316079-2006

Описание

Грунтовка ЦИНАР — одноупаковочный антикоррозионный материал представляющий собой суспензию порошка цинка марки ПЦВ в растворе модифицированной алкидной смолы с реологическими и структурирующими добавками.

Назначение и области применения

Грунтовка ЦИНАР предназначена для защиты от коррозии стальных поверхностей с остаточной плотно сцепленной ржавчиной толщиной более 100 мкм. Допускается нанесение грунтовки по влажной (отпотевшей) поверхности.

Применяется как самостоятельное покрытие в качестве праймера под сварку и межоперационной защиты или в комплексных защитных системах с перекрытием красками ЦинкАС-М, ЦХСК-1467 и эмалями на эпоксидной, полиэфирной, хлорвиниловой, полиуретановой, алкидной и др. основе различных цветов эксплуатируемых в:

- атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения объектов по ГОСТ 15150-69;
- морской и пресной воде, водных растворов солей с РН среды в пределах 3-12;
- промышленной атмосфере средней и высокой степени агрессивности газов в сухом и влажном режиме эксплуатации по СНиП 2.03.11-85.

Выдерживает перепады температур от -60°C до +170°C, кратковременно до +210°C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Подготовка поверхности

Поверхность перед окрашиванием очищают от старого, непрочного державшегося покрытия, рыхлой ржавчины и окалины, удаляют пыль и обезжиривают (смесевыми органическими растворителями).

Нанесение

Поверхность механически очищают от грязи и осыпающейся ржавчины, обезжиривают и просушивают. Для обезжиривания применяют уайт-спирит, сольвент и др. растворители.

Грунтовку при необходимости разбавляют до рабочей вязкости сольвентом, уайт-спиритом или растворителями Р-4, Р-5. Степень разбавления не более 5% от массы грунтовки.

Перед нанесением грунтовку **требуется тщательно перемешать** до однородного состояния по плотности и цвету суспензии.

Грунтовка ЦИНАР наносится на поверхность при температуре воздуха от 0°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 90% методом пневматического или безвоздушного распыления, кистью, валиком. Допускается остаточная влажность на поверхности металла.

Острые углы и сварные швы перед началом общей окраски прокрашивают кистью или валиком и дают высохнуть. Сушка естественная.

Если окраска проводится при низких температурах, необходимо следить, чтобы температура окрашиваемой поверхности была на 3° выше



температуры точки росы; при необходимости поверхность обдувают теплым воздухом.

Рекомендуется наносить не менее 2-х слоев композиции под покраску и 3-х слоев самостоятельного покрытия.

Для промывки окрасочного оборудования используются растворители: сольвент, уайт-спиритом или растворителями Р-4, Р-5 и другие.

При нанесении многослойных покрытий каждый последующий слой следует наносить после высыхания предыдущего «на отлип». Время до нанесения покрывных материалов и до транспортирования изделий составляет не менее 24 часов.

Основные технические характеристики:

Комплект поставки — евроведра 20 кг

Техника безопасности

Грунтовка ЦИНАР является токсичным и пожароопасным материалом, что обусловлено свойствами входящих в её состав компонентов: сольвента, уайт-спирита и цинкового порошка. При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Работы проводятся при работающей приточно-вытяжной вентиляции. Покрытие не токсично и может применяться внутри служебных и жилых помещений. Покрытие ЦИНАР пожаробезопасно и относится к материалам, не распространяющим пламя.



Цинар

Транспортировка и хранение

Грунтовка ЦИНАР упакована в металлические ведра по 10, 20 кг, Условия хранения краски — сухое прохладное место вдали от источников тепла. Гарантийный срок хранения краски герметично закрытой в таре изготовителя — один год со дня изготовления.

Сертификация

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.10.025.П.001299.04.06 от 13.04.2006 г.

По вопросам приобретения **цинара** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов