



Применение: для защиты от коррозии сталей в водных средах, в том числе в морской, почве, атмосфере.

Описание: По эффективности защитного действия превосходят в 2-3 раза горячеоцинкованные и обычные лакокрасочные покрытия. Краски применяются для получения самостоятельных защитных покрытий и как противокоррозионные грунтовки перед нанесением декоративных и защитно-декоративных лакокрасочных покрытий на емкости, трубопроводы, строительную арматуру, транспортные средства (морские, речные и наземные). Позволяют отказаться от горячего или гальванического цинкования крупногабаритных изделий и металлоконструкций. Могут применяться для защиты от коррозии подземных объектов (метрополитена и т.п.), закрытых емкостей благодаря отсутствию в их составе органических растворителей.

Основные свойства:

- не подвержены старению и подпленочной коррозии
- не поражаются микроорганизмами
- не распространяют пламя
- электропроводны (могут использоваться в системах катодной защиты от коррозии и грозозащиты)
- обеспечивают протекторную защиту, характерную для горячеоцинкованной стали
- экологически чистые (разрешены для окрашивания внутренних поверхностей емкостей с питьевой водой)

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Цвет и внешний вид	Матовое серое покрытие
Время высыхания при 20 С до степени 3, ч	не более 2
Жизнеспособность при 20 С, ч	не менее 10



Цинк-силикатные антикоррозионные покрытия

Условная вязкость по ВЗ-4 при 20 С через 30 мин. после приготовления, с	не более 20
Сухой остаток, %	не менее 80

Указания к применению: Состав после смешения компонентов наносят на поверхность металла после дробеструйной или иной мех. обработки, обезжиривания водным раствором, любым методом — окунанием, распылением, кистью в один- три слоя. Толщина одного слоя — до 50 мкм. Расход композиций 125-250 г/м² (один слой) в зависимости от способа нанесения.

По вопросам приобретения **цинк-силикатных антикоррозионных покрытий** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов