



ТУ: 2312-017-12288779-99

Описание:

Назначение и области применения

2.1. Композиция используется:

- в качестве самостоятельного покрытия;
- в качестве грунтовки под покрывные материалы в комплексной системе покрытий;
- для ремонта цинковых металлических покрытий.

2.2. Композиция марки ЦИНОТАН предназначена для защиты от коррозии металлических строительных конструкций, эксплуатируемых:

- в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150 69, в том числе в сильнозагрязненной промышленной атмосфере;
- в морской и пресной воде, в водных растворах солей, кислот и щелочей (рН=4-11);
- в сырой нефти, бензине и других нефтепродуктах.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Краткое описание

Композиция марки ЦИНОТАН — одноупаковочная антикоррозионная композиция на основе высокодисперсного порошка цинка и полиуретанового лака, отверждаемого влагой воздуха.

Покрытие обеспечивает электрохимическую защиту стали образуя на поверхности защитную пленку, содержащую 83% металлического цинка. Метод «Холодного цинкования».

Подготовка поверхности

Поверхность перед окрашиванием обезжиривается (смесевыми органическими растворителями). Затем проводится очистка поверхности от ржавчины, окалины, следов старой краски, придание шероховатости (предпочтительна абразивоструйная обработка до степени очистки поверхности металла от окислов 2 по ГОСТ 9.402-80 или Sa 2½ по ИСО 8501-1:1988, в ряде случаев допускается обработка механическими инструментами).

Нанесение

Перед использованием композицию марки ЦИНОТАН требуется тщательно перемешивать до полного удаления осадка на дне тары. Избегать длительного контакта композиции с воздухом.

При необходимости композицию разбавляют растворителем СОЛЬВ-УР.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Композицию марки ЦИНОТАН можно наносить в заводских и полевых условиях при температуре от -15 до +40°C и относительной влажности от 40 до 98 %. Пониженная влажность увеличивает время отверждения покрытия.

Первый слой наносят не позднее, чем через 24 часа (если изделие находится в помещении) и 6 часов (если на открытом воздухе) после подготовки поверхности. Материал наносят кистью, валиком, методами безвоздушного и пневматического распыления. При безвоздушном распылении диаметр сопла от 0,019" до 0,023"; при пневматическом нанесении давление не менее 3,5 атмосфер. Острые углы и сварные швы перед началом общей окраски прокрашивают кистью или валиком и дают высохнуть. Сушка естественная. При необходимости проводится принудительное увлажнение воздуха.

Для **промывки** окрасочного оборудования используются растворители: уайт-спирит, растворитель марки 646, Р-189.

Если окраска проводится при низких температурах необходимо следить, чтобы температура окрашиваемой поверхности была на 3°C выше температуры точки росы; при необходимости поверхность обдувают теплым воздухом. Время межслойной и окончательной сушки при отрицательных температурах значительно увеличивается.

Рекомендуется наносить не менее 2-х слоев композиции.

Время до нанесения покрывных материалов составляет 24 часа, время выдержки до начала эксплуатации – 7 суток.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Основные технические характеристики

Комплект поставки

Ведро — 25 кг; банка — 0,9 кг.

Техника безопасности

По токсичности композиция марки ЦИНОТАН относится к IV классу опасности. При работе с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования. Работы проводятся при работающей приточно-вытяжной вентиляции.

Транспортировка и хранение

Композиция марки ЦИНОТАН упакована в металлические ведра по 25 кг, металлические банки по 0,9 кг. Условия хранения – сухое прохладное место. Гарантийный срок хранения композиции в герметически закрытой таре изготовителя – шесть месяцев со дня изготовления.

Сертификация

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.10.231.П.002496.08.03 от 07.08.2003.

По вопросам приобретения **цинотана** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов