



Цирконий (IV) ацетилацетонат

- Синонимы: Тетракис(2,4-пентандион) цирконий, цирконий(IV) 2,4-пентадион
- Международное название: Zirconium(IV) acetylacetonate, Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate
- Химическая формула: $Zr(C_5H_7LiO_2)_4$
- Молекулярная масса: 487,66 г/моль
- CAS no/ГОСТ/ТУ: Cas No. 17501-44-9
- Квалификация: 98%
- Внешний вид: Белый порошок
- Упаковка: Стеклянная банка 0,1-1кг, барабан 25кг
- Гарантийный срок хранения: 3 года

Техническая консультация

Спецификация

Наименование показателя	Значение
Массовая доля основного вещества, %, не менее	98
Плотность при 20°C, г/см ³	1,415
Температура плавления, °C	171
Температура кипения, °C	187
Температура вспышки, °C	72
Массовая доля воды, %	0,05
Растворимость в воде, г/л	4,5
Растворимость в этаноле, г/л	40

По вопросам приобретения цирконий (IV) ацетилацетонат и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Цирконий (IV) ацетилацетонат

договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов