

**ТУ 38.001263-76**

Изготавливается из нефтяного масла, загущенного алюминиевым мылом и церезином.

Область применения:

Морская смазка МЗ используется в узлах трения, работающих в контакте с морской водой.

Морозостойкая, рабочее-консервационная.

Работоспособна при температуре от -50 до 80°C.

Основные эксплуатационные характеристики:

Обладает хорошей коллоидной и удовлетворительной механической стабильностью, морозостойкая, рабоче-консервационная; работоспособна при температуре **от -50 до 80°C**.

Заменители: МС-70, МУС-ЗА, Лита, Зимол

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели:

Наименование показателей	Норма
1. Внешний вид	—
2. Температура каплепадения, °С, не менее	100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка МЗ

3. Пенетрация при 25°C, $\times 10^{-1}$ мм	230-240
4. Вязкость при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па·с, не более	200
5. Предел прочности на сдвиг при 20°C, Па, не менее	580-680
6. Коллоидная стабильность, %, не более	8

По вопросам приобретения **Смазка МЗ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов