



КФ-ХТП-П – смола карбамидоформальдегидная для пенопластов, пеноизола, готовится по нами разработанному ТУ. Карбамидная смола для утепления и пеноизоляции объектов, производства пенопластов.

Смола отличается высокой реакционной способностью, пониженным содержанием формальдегида. В смолу на стадии приготовления введены пластификаторы. Материал получаемый из смолы прошел все необходимые испытания включая испытания на долговечность в климатической камере. Минимальная усадка после полного высыхания, хорошая пластичность.

Техническая консультация

№	Наименование показателя	Норма
1.	Внешний вид	Однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без посторонних включений
2.	Массовая доля сухого остатка, %	66±2
3.	Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	0,15
4.	Вязкость условная по ВЗ-246 сопло 6 мм при (20°С)	50-80
5.	Концентрация водородных ионов (рН)	7,5-8,5
6.	Время желатинизации при 100°С с 1% хлористого аммония	50-75
7.	Смешиваемость смолы с водой в соотношении 1:2	Не менее, предельная смешиваемость 1:8
8.	Плотность при 20 С, г/см3	1.26-1.3

По вопросам приобретения Смола для пеноизола — КФ-ХТП-П и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов