



Фенолформальдегидные смолы оказывают вредное воздействие на кожу, они вызывают дерматиты и экземы. Неотверждённая фенолформальдегидная смола может содержать до 11% свободного фенола.

При отвержении фенол-формальдегидных смол в пластмассы (фенопласты) происходит сшивка олигомерных фрагментов смолы с участием содержащегося в ней свободного фенола, при этом содержание фенола, инкорпорированного в фенопласте, снижается до следовых количеств.

Санитарными нормативами РФ регламентируются допустимые количества миграции фенола и формальдегида для изделий из фенопластов, в частности, для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами для фенола — 0,05 мг/л, для формальдегида — 0,1 мг/л.

Смолу хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 С в закрытом проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускать хранения смолы в одном помещении с легковоспламеняющимися и самовоспламеняющимися жидкостями.

Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Норма по НТД Первый сорт
1.	Внешний вид	—	Однородная жидкость от светлокорицевого до темнокорицевого цвета
2.	Содержание свободного фенола, не более	%	9,0
3.	Вязкость	спз	800-1800

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола фенолоформальдегидная

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Норма по НТД Первый сорт
4.	Содержание воды, не более	%	25

- [Смола фенолформальдегидная СФЖ — 309](#)
- [Смола фенолформальдегидная СФЖ — 3027Д](#)
- [Смола фенолформальдегидная СФЖ — 3027Б](#)
- [Смола фенолформальдегидная жидкая СФЖ — 3024](#)
- [Смола фенолформальдегидная марки СФЖ — 3014](#)

По вопросам приобретения фенолоформальдегидной смолы и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов