



CONDOR OIL G XLT 32



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Описание продукта

Специальная гидравлическая жидкость с превосходными низкотемпературными свойствами. Производится на специально подобранном базовом масле и уникальном пакете присадок. Характеризуется экстремально высоким индексом вязкости (ИВ > 300).

Область применения

Разработана для гидравлических систем мобильной, лесозаготовительной, специальной техники, а также различного промышленного оборудования, работающего в арктических условиях

Преимущества

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

Имеет очень высокий индекс вязкости и низкую температуру застывания для использования в арктических условиях

НАДЁЖНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ

Минимальное изменение вязкости от температуры позволяет избежать обрыва шлангов и рукавов гидравлического оборудования

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Обеспечивает хорошую защиту от износа для гидравлических насосов

Наименование продукта при заказе: Жидкость гидравлическая

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL G XLT 32, СТО 79345251-182-2018

Типовые показатели**Техническая консультация**

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	9,58
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	31,29
Вязкость кинематическая при -30 °С, мм ² /с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708	837
Вязкость кинематическая при -40 °С, мм ² /с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708	2 204
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	314
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	121
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	не выше -53
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	850

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

По вопросам приобретения CONDOR OIL G XLT 32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL G XLT 32

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов