



CONDOR OIL GREASE CONDOR MOLY



высококачественная комплексно-литиевая смазка с дисульфидом молибдена, предназначенная для смазывания узлов трения техники, эксплуатируемой в условиях экстремально высоких нагрузок и широком диапазоне температур, в том числе в условиях Крайнего Севера. Обладает отличными противоишносными, противозадирными, антикоррозионными и антиокислительными свойствами. Высокая водостойкость. Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +120 °С (кратковременно до +150 °С). Смазка разработана для централизованных систем смазывания работающих в условиях крайнего севера.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -50 °C до +120 °C (кратковременно до +150 °C).
- Благодаря исключительным противоизносным и противозадирным свойствам, а также добавлению дисульфида молибдена выдерживает экстремально высокие нагрузки, исключая заклинивание тяжело нагруженных узлов трения.
- Прекрасная стойкость к окислению обеспечивает максимальный срок службы смазки в тяжелых условиях эксплуатации.
- Гарантирует высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо сложных условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Типовые показатели	Метод	CONDOR OILGrease CONDOR Moly
--------------------	-------	------------------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL GREASE CONDOR MOLY

Соответствие стандарту	DIN 51502	KPF 0 K-50
Класс NLGI		0
Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм	ГОСТ 5346 или ASTM D 217[1]	355-385
Диапазон рабочих температур, °C		от -50 до +120 кратковременно +150
Цвет	Визуальный	Темно-серый
Структура	Визуальный	Однородная
Тип загустителя		Литиевое комплексное мыло
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 ASTM D445	~20
Температура каплепадения, °C	ГОСТ 6793 или ASTM D 566[2]	>200
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	выдерживает
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490 ASTM D2596/D2266	не более 0,6
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	ГОСТ 9490 ASTM D2596/D2266	не менее 4000

По вопросам приобретения CONDOR OIL GREASE CONDOR MOLY и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL GREASE CONDOR MOLY

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов