



пластичная смазка на основе высокоочищенных минеральных масел, полученных с помощью процесса гидрокрекинга, и комплексного мыльного загустителя с добавлением противозадирных (EP) присадок. Работоспособна при температурах от -40 до +140 °С. Предназначена для смазывания средне- и малонагруженных подшипников качения электромоторов (в том числе установленных на буровых платформах и нефтеперерабатывающих заводах), высокооборотных станков, промышленных вентиляторов, колес с высоким фактором скорости и другого высокооборотного оборудования. По сравнению с пластичными смазками на основе минеральных масел I группы API обладает хорошими низкотемпературными свойствами и увеличенным сроком службы.

Преимущества

- Обладает высокими противозадирными и антикоррозионными свойствами
- При различных нагрузках и температурных режимах работы сохраняет свою консистенцию, химическую и механическую стабильность
- Прекрасно выдерживает воздействие водой
- Обладает хорошими низкотемпературными свойствами.
- Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращая развитие всех видов износа
- Сохраняет консистенцию и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- Прочно удерживается на смазываемых поверхностях

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Типовые показатели	Метод	CONDOR OILGrease HighSpeed EP 3
--------------------	-------	------------------------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Соответствие стандарту DIN 51502	DIN 51502	KP 3 N-40
Класс NLGI	ASTM D217	3
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	290
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	45
Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, 10-1мм	ГОСТ 5346	245
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Трибологические характеристики при 20±5 °C на ЧШМ:		
§ диаметр пятна износа при 392 Н и 60 мин, мм	ГОСТ 9490	0,6 2930
§ нагрузка сваривания (PC), Н		

По вопросам приобретения CONDOR OIL GREASE HIGHSPEED EP 3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: